



305

萬能 305 高拉力鋼用超韌合金



高拉力 鋼用超韌 合金

- 特別為高強度低合金鋼材而研製。
- 擁有優異的結構性能。
- 提供出色的抗爆裂性能-縱使未有預熱。

萬能承諾：

- 使用方便
- 用途廣泛
- 效能卓越



產品特點

萬能305高拉力鋼用超韌合金令您可以最快時間焊接高拉力鋼材。

- 萬能305特別為難以燒焊的鋼材而研製，包括高強度低合金鋼材。
- 萬能305擁有優異的結構性能。
- 萬能305能提供出色的抗爆裂性能-縱使未有預熱。

性能出眾

萬能305高拉力鋼用超韌合金：

- 能提供116,000p.s.i.(81.6kg/mm²)的抗拉強度及102,000p.s.i.(71.7kg/mm²)的屈服強度。
- 擁有自退火性以避免焊道下裂縫、微裂及缺陷。
- 擁有極高熔敷速度-能減少清理焊道上熔渣的需要。
- 可被機械加工-像快削鋼一樣。

用途

萬能305(直流或交流焊機)是燒焊高強度低合金建築鋼材的最佳選擇。萬能305於燒焊下列金屬時亦能提供滿意效果：

T-1 鋼 100	USS Con-Pac M Van-80		N-A-XTRA
T-1 Type A 110	Jalloy S-90	HY-80	N-A-XTRA
Armco SSS-100 Armco SSS-100A	Jalloy S-100	Jalloy S-110 HY-90	Jalloy AR-360 SKF327 碳化 錳

萬能305亦適用於有問題的鋼材如：

- 有漆鋼
- 生銹鋼
- 有油鋼
- 含硫鋼
- 雜鋼
- 快削鋼
- 冷軋鋼



ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“萬能”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年6月發佈本出版物時已經盡我們所知
涵蓋了最準確的信息。